

CC 83

Elastična emulzija

Aditiv na bazi sintetičkih smola za građevinski lepak i mase za izravnavanje za kritične podloge i opterećenja

Karakteristike

- značajno poboljšava zateznu čvrstoću
- poboljšava otpornost na vodu
- poboljšava fleksibilnost
- poboljšava otpornost na pucanje

Oblast primene

Aditiv na bazi sintetičkih smola za polaganje keramičkih obloga na fleksibilnoj podlozi visoke čvrstoće. Može se dodavati samo u lepkove CM 11 i CM 15 "Easy". CC 83 se dodaje kod polaganja u unutrašnjim prostorima na sledećim kritičnim podlogama: stare keramičke pločice, bojene površine, anhidrit košuljice, laki betoni, lake građevinske montažne ploče, iverica i suvi estrih. Takođe se preporučuje upotreba CC 83 kod sistema podnog grejanja da bi se izbegli naponi usled skupljanja.

Način upotrebe

Pomešati CC 83 sa vodom u odgovarajućoj razmeri, prikazanoj u tabeli. Dodati lepak i mešati dok masa ne postane homogena i bez grudvica. Naneti tako modifikovanu masu po postupku za nanošenje lepka. Višak sveže mase odstranjuje se vodom, a stvrdnuta masa može se odstraniti samo mehanički.

Obratite pažnju

Koristiti CC 83 samo u suvim uslovima i na temperaturi od +5°C do +35°C. Svi navedeni podaci odnose se na temperaturu od +23°C i relativnu vlažnost vazduha od 50%. Treba imati na umu da u drugačijim klimatskim uslovima očvršćavanje, odnosno sušenje, može biti ubrzano, odnosno, usporeno. Postupati po uputstvima za upotrebu odgovarajućeg Ceresit proizvoda.



Važne informacije

Prilikom postavljanja pločica u prostorima izloženim različitim delovanjima, naročito delovanju hemijskih substanci, koristiti druge Ceresit proizvode. Navedene karakteristike su dobijene na osnovu ispitivanja i praktične primene. Predloženi način primene varira u zavisnosti od lokacije i uslova rada i shodno tome on predstavlja osnovno uputstvo bez garancije na izvedene radove jer mi nemamo uticaja na uslove i način izvođenja. Pre početka rada važno je izvršiti testiranje kako bi se utvrdilo da je proizvod odgovarajući.

Skladištenje

Do 12 meseci na suvom. Čuvati od smrzavanja.

Pakovanje

Plastični kanister od 5 i 10 kg.

Tehnički podaci

Sastav:	neutralna sintetička smolasta disperzija
Gustina:	1,03 g/cm ³
Razmera smeše:	25 kg CM 11: oko 3l vode + 4kg CC 83 25 kg CM 15 "Easy": oko 4,75l vode + 2kg CC 83
Mogućnost fugovanja:	CM 11 posle 48 časova CM 15 "Easy" posle 4 časa
Potrošnja:	oko 0,5 kg/m ² za CM 11 oko 0,25 kg/m ² za CM 15 "Easy"



Henkel Srbija d.o.o., Bulevar Oslobođenja 383, 11000 Beograd
Info tel: 011 2072 200,
www.ceresit.co.rs